

Wersja ze szlifowaniem

Dwukomponentowy, grubopowłokowy podkład wypełniający dostępny w 3 kolorach: białym, szarym i czarnym. Charakteryzuje się bardzo dobrą szlifowalnością i wypełnieniem.

**PROPORCJA MIESZANIA**

4 Filler 4100
1 Filler 4100 Hardener
10% Thinner (opcjonalnie)

**MIARKA**

13

**PISTOLET**

Dysza: 1.6 - 2.0 mm
Ciśnienie robocze: 1.7 - 2.2 bar na wlocie*

*sprawdzić instrukcję pistoletu

**APLIKACJA**

1 - 3 x 1 warstwa

**CZAS ODPAROWANIA**

5 - 10 minut między warstwami
5 - 10 minut przed suszeniem

**CZAS SCHNIĘCIA**

	20°C	60°C
	3 - 4 godziny	30 - 40 minut

**POKRYWALNY PRZEZ**

Wszystkie lakiery nawierzchniowe Dynacoat

**OCHRONA**

Stosować właściwe środki ochrony osobistej. AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

Wersja mokro na mokro

Dwukomponentowy, grubopowłokowy podkład wypełniający dostępny w 3 kolorach: białym, szarym i czarnym. Charakteryzuje się bardzo dobrą szlifowalnością i wypełnieniem.

Produkt w tej wersji nie jest przeznaczony do sprzedaży podmiotom gospodarczym zajmującym się renowacyjnym lakierowaniem pojazdów w krajach Unii Europejskiej, w których obowiązuje dyrektywa 2004/42/EC.

**PROPORCJA MIESZANIA**

4 Filler 4100
1 Filler 4100 Hardener
1 Thinner

**MIARKA**

14

**PISTOLET**

Dysza: 1.2 - 1.4 mm
Ciśnienie robocze: 1.7 - 2.2 bar na wlocie*

*sprawdzić instrukcję pistoletu

**APLIKACJA**

1 - 2 x 1 warstwa

**CZAS ODPAROWANIA**

10 - 15 minut między warstwami
15 - 20 minut przed suszeniem

**POKRYWALNY PRZEZ**

Wszystkie lakiery nawierzchniowe Dynacoat

**OCHRONA**

Stosować właściwe środki ochrony osobistej. AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

PRODUKT I DODATKI	Filler 4100 Filler 4100 Hardener Thinner Fast Thinner Medium Thinner Slow		
PODSTAWOWE SUROWCE	Filler 4100:	żywica akrylowa	
	Filler 4100 Hardener:	żywica poliizocyjanianowa	
ODPOWIEDNIE PODŁOŻA	Istniejące wykończenia, łącznie z termoplastycznymi akrylowymi Stal Grunty antykorozyjne 1K Plastics Primer Szpachlówki poliestrowe 2K Epoxy Primer		
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	Istniejące wykończenia: Odtłuścić i przeszlifować na sucho papierem P220-P320 lub na mokro papierem P400-P600. Szpachlówki poliestrowe: Szlifować papierem P220-P320 na sucho. Stal: Odtłuścić i szlifować papierem P220-P320 na sucho.		
PROPORCJA MIESZANIA	Wersja ze szlifowaniem 4 Filler 4100 1 Filler 4100 Hardener 10% Thinner (opcjonalnie) Miarka 13 Wersja mokro na mokro 4 Filler 4100 1 Filler 4100 Hardener 1 Thinner Fast / Medium / Slow Miarka 14		
LEPKOŚĆ NATRYSKOWA	Wersja ze szlifowaniem:	20 - 24 s DIN Cup 4 w 20°C	
	Wersja mokro na mokro:	16 - 18 s DIN Cup 4 w 20°C	
TRWAŁOŚĆ PO ZMIESZANIU	Wersja ze szlifowaniem:	60 minut w 20°C	
	Wersja mokro na mokro:	90 minut w 20°C	
DYSZA PISTOLETU NATRYSKOWEGO I CIŚNIENIE ROBOCZE	Pistolet:	Dysza:	Ciśnienie:
	Wersja ze szlifowaniem Zasilanie grawitacyjne:	1.6 - 2.0 mm	1.7 - 2.2 bar na wlocie* HVLP maks. 0.7 na głowicy
	Wersja mokro na mokro Zasilanie grawitacyjne:	1.2 - 1.4 mm	1.7 - 2.2 bar na wlocie* HVLP maks. 0.7 na głowicy
	*sprawdzić instrukcję pistoletu		

PROCES APLIKACJI**Wersja ze szlifowaniem**

Nałożyć 1 - 3 pojedyncze warstwy, pozostawiając od 5 do 10 minut na odparowanie między warstwami. Przy podsuszaniu powietrzem pozostawić minimum 5 - 10 minut na odparowanie przed suszeniem w podwyższonej temperaturze.

Wersja mokro na mokro

Nałożyć 1 - 2 pojedyncze rozlane warstwy, pozostawiając 10 - 15 minut na odparowanie między warstwami.

**CZYSZCZENIE
SPRZĘTU**

Użyć rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów (Guncleaner).

GRUBOŚĆ POWŁOKI

Wersja ze szlifowaniem: 40 - 50 µm na warstwę
Wersja mokro na mokro: 20 - 25 µm na warstwę

CZASY SCHNIĘCIA**Wersja ze szlifowaniem**

	20°C	60°C
Gotowy do szlifowania	3 - 4 godziny	30 - 40 minut
Usuwanie wtrąceń	20 minut	

Promiennik IR fale krótkie	Pół mocy	Pełna moc
	4 minuty	15 minut

**ZALECANA GRADACJA
PAPIERU ŚCIERNEGO**

P400-P500 szlifowanie na sucho
P800-P1000 szlifowanie na mokro

CZAS ODPAROWANIA**Wersja mokro na mokro**

Pozostawić minimum 20 minut na odparowanie w 20°C przed aplikacją lakieru nawierzchniowego. Lakier nawierzchniowy nałożyć do 6 godzin w 20°C.

POKRYWALNY PRZEZ

Wszystkie lakiery nawierzchniowe Dynacoat

**PRZECHOWYWANIE
PRODUKTU**

Okres przydatności produktu jest podawany dla produktów przechowywanych w zamkniętych opakowaniach w temperaturze 20°C. Należy unikać ekstremalnych wahań temperatury.

**OKRES
PRZECHOWYWANIA**

2 lata w 20°C

LZO**Wersja ze szlifowaniem****2004/42/IIB(c)(540)540**

Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.c) w postaci gotowej do użycia:
maks. 540 g/l LZO.

Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 540 g/l.

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba firmy
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com
www.dynacoat.pl