



MOBIHEL[®]

Advanced Car Refinishing



INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL 2K podkład 3:1 universalny low VOC

Zastosowanie: Równocześnie jako farba podkładowa i lakier wstępny do lakierowania karoserii samochodów, stanowiący dobre zabezpieczenie przed korozją.

Podłoże: - oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa
- oszlifowana (wzgl. zmatowiona) i oczyszczona ocynkowana blacha
- oszlifowane (drobnoziarnistym papierem ściernym lub Scotch Brit) i oczyszczone aluminium
- poliester

Kolor: popielaty

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

8/2014

1/2



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobel.si



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia VOC MOBIHEL HYDRO Odtłuszczacz	
	MOBIHEL 2K utwardzacz 700 3:1 objętościowo Mieszanka zdatna do użycia 1 - 2h/20°C	
	1,6 – 2,0 mm 2-4 barów 1x = 40 µm 3x = 120 µm	
	10 – 15 min między poszczególnymi warstwami 15 – 20 min przed suszeniem w piecu	
	Grubość 40 µm: 20°C = 1,5 godz. 60 °C = 20 min	Grubość 120 µm: 20°C = 4 – 5 godz. 60°C = 30 min
	15 – 20 min	
	P 360 – 600	
	P 600 – 1200	
	MOBIHEL PE kit drobnoziarnisty (w razie potrzeby) Wszystkie emalie kryjące z programu MOBIHEL	
	2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie należy pracować w wilgoci względnej, przekraczającej 80%	
	EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju wyrobów (kategoria II B (c)) w postaci gotowej do aplikacji, wynosi 540 g/l. VOC gotowego do nanoszenia wyrobu wynosi 530 g/l	
	18 miesięcy 20°C	