

MOBIHEL[®]

... for the cars we love

SOFT UNI PUTTY

Dwuskładnikowa uniwersalna szpachla poliestrowa do wypełniania nierówności na wszelkiego rodzaju podłożach metalowych. Ta nowej generacji szpachla została specjalnie opracowana z użyciem żywic i wypełniaczy najnowszych technologii, aby zapewnić doskonałe właściwości aplikacyjne, niezwykle łatwe szlifowanie, gładką strukturę powierzchni wolną od porów i stabilną masę szpachlową, która nie kurczy się w czasie. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością na różnych rodzajach podłożu metalowych.

PAKOWANIE**Pakowanie:**

12 x 0.5 kg
12 x 1.0 kg
6 x 1.8 kg

Index:

40090201
40090202
40090203

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ**CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

	MOBIHEL SOFT UNI PUTTY	BP HARDENER
Kolor:	Beżowy	Czerwony
Rodzaj produktu:	Żywica poliestrowa	Nadtlenek
Ciężar:	1,762 g/ml	1.2 kg/l



2004/42/II B(b) (250) 170
EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.

PODŁOŻE

Blacha stalowa
Galwanizowana blacha stalowa
Aluminium
Szpachle poliestrowe
Podkłady 2K

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Wszystkie podłoża muszą być dokładnie oszlifowane i oczyszczone zmywaczem antysilikonowym MOBIHEL przed aplikacją. Produkty poliestrowe powinny być pokryte podkładami dwukomponentowymi, aby uniknąć przeniesienia nadtlenu do kolejnych warstw.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI**Proporcje mieszania:**

100 g MOBIHEL SOFT UNI PUTTY
2 g BP HARDENER

**Żywotność mieszanki w temp 20°:**

3 - 6 min/20°C

**Dobrze wymieszać:****APLIKACJA****Nakładać szpachelką:****SUSZENIE****Czas suszenia w temp 20°C:**

20 – 30 min

**Czas suszenia (infra red short-wave):**

5 min
Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm

SZLIFOWANIE



Szlifowanie na sucho:

Wstępna obróbka: P80 → P120
Obróbka wykańczająca: P150 → P180 → P220

DALSZA OBRÓBKA



Dalsza obróbka:

MOBIHEL Podkłady 2K

OKRES TRWAŁOŚCI



Trwałość

18 miesięcy

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu przed użyciem. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i źródeł zapłonu. Zakaz palenia w trakcie pracy z produktem.
Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / pary / rozpylonej cieczy. W przypadku bezpośredniego kontaktu z produktem, zasięgnąć porady medycznej. Jeśli wystąpiło podrażnienie skóry: zasięgnąć porady medycznej.
W przypadku pożaru: użyć gaśnicy proszkowej, pianowej lub CO2 do gaszenia.
Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne
WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU