

MOBIHEL®

... for the cars we love

SOFT PUTTY


Dwuskładnikowa szpachla poliestrowa do wyrównania większych nierówności. Specjalnie opracowana, aby zapewnić bardzo dobre właściwości wypełniające i bardzo łatwe szlifowanie. Szpachlówka jest szczególnie zalecana do pracy przy dużych powierzchniach. Dzięki drobniejszej strukturze jej powierzchnia po nałożeniu jest mniej porowata i nie kurczy się w czasie

PAKOWANIE
Pakowanie:
6 x 1.8 kg

Index:
40090603

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

	MOBIHEL SOFT PUTTY	BP HARDENER
Kolor:	Beżowy	Czerwony
Rodzaj produktu:	Żywica poliestrowa	Nadtlenek
Ciężar:	1,801 g/ml	1.2 kg/l
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.	

PODŁOŻE

 Blacha stalowa
Szpachle poliestrowe
Podkłady 2K

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Wszystkie podłoża muszą być dokładnie oszlifowane i oczyszczone zmywaczem antysilikonowym MOBIHEL przed aplikacją. Produkty poliestrowe powinny być pokryte podkładami dwukomponentowymi, aby uniknąć przeniesienia nadtlenu do kolejnych warstw.

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI

Proporcje mieszania: 100 g MOBIHEL SOFT PUTTY
2 g BP HARDENER

Żywotność mieszanki w temp 20°C: 3 - 6 min/20°C

Dobrze wymieszać:
APLIKACJA

Nakładać szpachelką:
SUSZENIE

Czas suszenia w temp 20°C: 20 – 30 min

Czas suszenia (infra red short-wave): 5 min
Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm

SZLIFOWANIE



Szlifowanie na sucho:

Wstępna obróbka: P80 → P120
Obróbka wykańczająca: P150 → P180 → P220

DALSZA OBRÓBKA



Dalsza obróbka:

MOBIHEL Podkłady 2K

OKRES TRWAŁOŚCI



Trwałość

18 miesięcy

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu przed użyciem. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i źródeł zapłonu. Zakaz palenia w trakcie pracy z produktem.
Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / pary / rozpylonej cieczy. W przypadku bezpośredniego kontaktu z produktem, zasięgnąć porady medycznej. Jeśli wystąpiło podrażnienie skóry: zasięgnąć porady medycznej.
W przypadku pożaru: użyć gaśnicy proszkowej, pianowej lub CO2 do gaszenia.
Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne
WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU