

Informacja techniczna (07/2020)

MOBIHEL HS PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY SZYBKOSCHNĄCY AirDry

- Na mniejsze i większe naprawy
- Ekstremalnie szybkie schnięcie
- Szlifowanie po 20 minutach
- Możliwość stosowania różnych utwardzaczy i rozcieńczalników
- Bardzo dobra stabilność pionowa, dobre właściwości wypełniające i izolujące
- Kolor: szary
- Zgodny z dyrektywą VOC

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	FE	ZN	AL
	 P220 – P280	 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia	 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia
	 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia	 P220 – P280	 P220 – P280
		 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia	 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia
		MOBIHEL PASSIVATOR	MOBIHEL PASSIVATOR

MOBIHEL PASYWATOR może być nakładany namoczoną szmatką lub pistoletem natryskowym. Podkład należy nałożyć w ciągu 7–10 minut (nie więcej niż 15 minut).

	Objęściowy stosunek Mieszania:	MOBIHEL HS PODKŁAD AirDry MOBIHEL AirDry PODKŁAD UTWARDZACZ MOBIHEL AirDry FILLER ACTIVATOR	2 części 1 część 30%
	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL HS PODKŁAD AirDry MOBIHEL AirDry PODKŁAD UTWARDZACZ MOBIHEL AirDry FILLER ACTIVATOR	100 g 34 g 26 g

	Żywotność mieszanki w temp 20°:	15 – 20 min.
	Lepkość (RFU): DIN 53211 φ4 / 20°C	16 - 20 s
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1,3 – 1,4 mm 2 – 2,5 bar
	Ilość warstw: Grubość suchej warstwy:	2 – 3 60 - 90 μm
	Odparowanie:	max. 1 min/20°C między warstwami
	Czas suszenia w temp. 20°C:	20 – 30 min.
	Szlifowanie na sucho:	P360 – P600

NA DUŻĄ POWIERZCHNIĘ

	Objętościowy stosunek Mieszania:	MOBIHEL HS PODKŁAD AirDry MOBIHEL AirDry PODKŁAD UTWARDZACZ MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100 Żywotność mieszanki w temp 20°: 50 min.	5 części 1 część 10%
	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL HS PODKŁAD AirDry MOBIHEL AirDry PODKŁAD UTWARDZACZ MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100	100 g 14 g 7 g
	Objętościowy stosunek Mieszania:	MOBIHEL HS PODKŁAD AirDry MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100 MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100 Żywotność mieszanki w temp 20°: 1 h	4 części 1 część 10%
	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL HS PODKŁAD AirDry MOBIHEL 2K HS UTWARDZACZ 4100 MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100	100 g 17 g 7 g

	Objęściowy stosunek Mieszania:	MOBIHEL HS PODKŁAD AirDry MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 700 MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100 Żywotność mieszanki w temp 20°: 1 h	3 części 1 część 5 %
	Wagowy stosunek mieszania:	MOBIHEL HS PODKŁAD AirDry MOBIHEL 2K UTWARDZACZ 700 MOBIHEL 2K ROZCIEŃCZALNIK 2100	100 g 21 g 4 g
	Lepkość (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	27 - 31 s	
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1,7 – 1,8 mm 2 – 2,5 bar	
	Ilość warstw: Grubość suchej warstwy:	2 – 3 120 - 180 µm	
	Odparowanie:	10 - 15 min/20°C między warstwami 15 - 20 min/20°C przed suszeniem w kabini	
	Czas suszenia w temp. 20°C: Czas suszenia w temp. 60°C:	4 – 6 h 20 – 30 min.	
	Czas suszenia (infra red short-wave):	15 – 20 min. Odstęp od obiektu : 70 - 80 cm	
	Szlifowanie na sucho:	P360 – P600	
	Dalsza obróbka:	Wszystkie emalie kryjące z programu MOBIHEL	
	Trwałość:	2 lata	

2004/42/II B(c) (540) 530

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (c)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 540 g/l
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 540 g/l.

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Natychmiast po użyciu zamknij opakowanie Utwardzacza, ponieważ produkt reaguje z wilgotnością powietrza i może powodować wady produktu.

Dane mogą się różnić w różnych warunkach., Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish. Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd. Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju. Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.