

## Specyfikacja techniczna

### Dane ogólne:

Numer artykułu: 8145

Opis: Blizzard White

*Zrywalna powłoka zabezpieczająca do kabin lakierniczych*



### Dane techniczne

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Opakowanie:                      | Puszka 10 L  |
| - Wydajność:                       | 6,66 m <sup>2</sup> na litr  |
| - Okres przydatności do użycia:    | 2 lata w temp. 20°C  |
| - Substancja:                      | Na bazie wody  |
| - Kolor powłoki ochronnej:         | Biały  |
| - Łączny czas schnięcia:           | 6-8 godz. (20°C) (przepływ powietrza skraca czas schnięcia)                  |
| - Odporność cieplna:               | Do 60°C  |
| - Czas użycia po nałożeniu:        | ± 2 godz.  |
| - Grubość:                         | 1. warstwa minimum 150 mikronów<br>Dodatkowe warstwy: minimum 65 mikronów    |
| - Suszenie w 20°C/wilg. wzgl. 60%: | Temp. powierzchni przynajmniej 12°C oraz wilgotność względna maksymalnie 80% |
| - Maksymalna trwałość              | 500 cykli lakierniczych lub 6 miesięcy                                       |

### Uwagi:

Biała powłoka, która tworzy mocną warstwę ochronną na ścianach kabiny. Chroni ściany przed niepożądanym natryskiem, nadając im jasną barwę. Zdjęcie powłoki ochronnej jest bardzo łatwe — kiedy nie jest już potrzebna, wystarczy ją odkleić.

### Instrukcja użycia

Z malowanej powierzchni usunąć luźne zanieczyszczenia i (lub) odtłuścić. Zamaskować wszystkie przezroczyste elementy, takie jak lampy i okna. Dokładnie wymieszać przed użyciem i nie rozcieńczać. Nałożyć pistoletem natryskowym, systemem bezpowietrznym, pędzlem lub wałkiem do farby (natrysk bezpowietrzny: dysza 417, ciśnienie strumienia 100-150 barów Pistolet natryskowy: dysza 2,5, ciśnienie strumienia 3 bary). Zalecana grubość powłoki: 150 mikronów. Pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Zalecana liczba powłok: Pierwsza powłoka: 150 mikronów. Można nakładać wiele powłok jedna na drugą (do maksymalnego poziomu 6 powłok), aby uzyskać maksymalną biel. Wszystkie dodatkowe powinny mieć grubość ok. 65 mikronów.

### OSTRZEŻENIE!

Aby uzyskać najlepsze rezultaty: wypróbować na powierzchni ok. 12" x 12", odczekać 24 godziny, a następnie sprawdzić, czy powłokę można skutecznie usunąć.

**Usuwanie**

usunąć powłokę, odklejając ją ze ściany; pozostałość można usunąć ciepłą wodą lub spryskiwaczem ciśnieniowym.

**Wykorzystanie maksymalne**

500 cykli lakierowania lub 6 miesięcy.

**Zalecana wilgotność**

40 – 60%

**Kolejność nakładania**

Zamaskować okna i elementy oświetleniowe — Nałożyć powłokę zabezpieczającą Blizzard White na powierzchnię komory lakierniczej — Po zdjęciu materiału maskującego nałożyć zrywalną powłokę zabezpieczającą Colad Ice Transparent (artykuł 8146) na światła i okna.

**Producent:**

EMM International BV  
Holandia  
[www.emm.com](http://www.emm.com)



T +31(0)38 467 66 00  
[www.colad.com](http://www.colad.com)