

Jednokomponentowy, szybko schnący uniwersalny podkład w aerozolu odpowiedni na małe przeszlifowane powierzchnie.



Dobrze wstrząsnąć przed użyciem




**ODLEGŁOŚĆ PRZY APLIKACJI**  
12 - 18 cm



**APLIKACJA**  
2 - 3 warstwy



Po użyciu odwrócić aerozol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę



**CZAS ODPAROWANIA**  
5 - 10 minut między warstwami



**CZAS SCHNIĘCIA**

**20°C**  
30 minut

**60°C**  
15 minut



**OCHRONA**

Stosować właściwe środki ochrony osobistej. AkzoNobel Car Refinishes rekomenduje stosowanie masek zasilanych czystym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

---

**PRODUKT I DODATKI** 1K Primer Grey

---

**PODSTAWOWE SUROWCE** 1K Primer Grey: żywice schnące fizycznie  
Nie zawiera CFC (chlorofluorokarbon) !

---

**ODPOWIEDNIE PODŁOŻA** Stal  
Istniejące wykończenia  
Wszystkie podkłady Dynacoat

---

**PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI** Końcowy etap szlifowania na sucho: P320  
Końcowy etap szlifowania na mokro: P600

---

**PROCES APLIKACJI** Trzymać aerozol w odległości ok. 12 - 18 cm od panela.  
Nałożyć 2 lub 3 pojedyncze warstwy, pozostawiając 5 - 10 minut w 20°C na odparowanie między warstwami. Na podany czas mogą w dużym stopniu wpływać warunki podczas aplikacji.

---

**CZYSZCZENIE SPRZĘTU** Po użyciu odwrócić aerozol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę.

---

**GRUBOŚĆ POWŁOKI** 25 - 30 µm

---

**CZASY SCHNIĘCIA**

| 20°C     | 60°C     |
|----------|----------|
| 30 minut | 15 minut |

---

**POKRYWALNY PRZEZ** Wszystkie lakiery nawierzchniowe Dynacoat

---

**OPAKOWANIE** Aerozol

---

**PRZECHOWYWANIE PRODUKTU** Okres przydatności produktu jest podawany dla produktów przechowywanych w zamkniętych opakowaniach w temperaturze 20°C.  
Należy unikać ekstremalnych wahań temperatury.

---

**OKRES PRZECHOWYWANIA** 1 rok w 20°C

---

**LZO** **2004/42/IIb(e)(840)680**  
Limit według wymagań UE (kategoria produktu: IIB.e) w postaci gotowej do użycia maks. 840 g/l LZO.  
Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 680 g/l.

---

---

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.  
The Park Warsaw Budynek B1  
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

**TYLKO DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU**

**WAŻNA UWAGA:** Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.  
Siedziba firmy  
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)  
[www.dynacoat.pl](http://www.dynacoat.pl)