

MOBIHEL®

... for the cars we love


PLASTIC PUTTY

Dwuskładnikowa szpachla poliestrowa opracowana specjalnie do naprawy plastikowych części samochodu, takich jak: zderzaki, lusterka, spoilery, grill chłodnicy, etc. Nadaje się do stosowania w przypadku: PP, PP / EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO.

Opracowany z najnowszych technologii i surowców MOBIHEL Plastic Putty wyróżnia się:

- Bardzo dobrą przyczepnością na różnych rodzajach podłoży
- Łatwością w nakładaniu
- Łatwością w szlifowaniu i idealną powierzchnią po szlifowaniu
- Brakiem porów po szlifowaniu
- Doskonałą elastycznością

PAKOWANIE**Pakowanie:**
12 x 0.5 kg**Index:**
40090501**ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ****CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

	MOBIHEL PLASTIC PUTTY	BP HARDENER
Kolor:	Czarny	Czerwony
Rodzaj produktu:	Żywica poliestrowa	Nadtlenek
Ciężar:	1,762 g/ml	1.2 kg/l
	2004/42/II B(b) (250) 170 EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.	

PODŁOŻE

Plastikowe części samochodu (PP, PP/EPDM, ABS, PC, PA, PUR, PPO)
Blacha stalowa
Aluminium
Szpachle poliestrowe
Podkłady 2K

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed aplikacją elementy plastikowe muszą być dokładnie oczyszczone zmywaczem do plastiku. Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i dokładnie oszlifowane. Dobrą przyczepność uzyskuje się tylko wtedy, gdy podłoże jest odpowiednio oszlifowane".

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI**Proporcje mieszania:**100 g MOBIHEL PLASTIC PUTTY
2 g BP HARDENER**Żywotność mieszanki w temp20°:**

3 - 6 min/20°C

**Dobrze wymieszać:****APLIKACJA****Nakładać szpachelką:****SUSZENIE****Czas suszenia w temp 20°C:**

20 – 30 min

**Czas suszenia (infra red short-wave):**5 min
Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm

SZLIFOWANIE



Szlifowanie na sucho:

Wstępna obróbka: P150 → P180
Obróbka wykańczająca: P240 → P360

DALSZA OBRÓBKA



Dalsza obróbka:

MOBIHEL PRIMER FOR PLASTIC a
następnie MOBIHEL Podkłady 2K

OKRES TRWAŁOŚCI



Trwałość

18 miesięcy

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznać się z kartą charakterystyki produktu przed użyciem. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i źródeł zapłonu. Zakaz palenia w trakcie pracy z produktem.
Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / pary / rozpylonej cieczy. W przypadku bezpośredniego kontaktu z produktem, zasięgnąć porady medycznej. Jeśli wystąpiło podrażnienie skóry: zasięgnąć porady medycznej.
W przypadku pożaru: użyć gaśnicy proszkowej, pianowej lub CO2 do gaszenia.
Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne
WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU