




















Informacja techniczna (07/2020)

MOBIHEL SZPACHLÓWKA WYKOŃCZENIOWA FINE

- Drobną szpachlówką do wyrównywania najdrobniejszych nierówności, lub porów pozostawionych w szpachlach lub podkładach.
- Nadaje się do wszelkiego rodzaju podłoży metalowych (blacha stalowa, stal ocynkowana lub aluminium)
- Nie powoduje dziurek po szlifowaniu
- Brak efektu siadania szpachli
- Kolor: biały
- Zgodny z dyrektywą VOC

	FE	ZN	AL	MOBIHEL 2K PODKLAD
PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	 P220 – P280	 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia	 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia	 P360 – P600
	 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia	 P220 – P280	 P220 – P280	 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia
		 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia	 MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia	

 2% + 100	Proporcje mieszania:	100 g MOBIHEL SZPACHLÓWKA WYKOŃCZENIOWA FINE 2 g BP UTWARDZACZ
---	----------------------	---

	Żywotność mieszanki w temp 20°:	3 - 6 min.
	Dobrze wymieszać	
	Nakładać szpachelką:	
	Czas suszenia w temp 20°C:	20 – 30 min.
	Czas suszenia (infra red short-wave):	5 min. Odstęp od obiektu: 70 - 80 cm
	Szlifowanie na sucho:	P360 – P400
	Dalsza obróbka:	MOBIHEL Podkłady 2K MOBIHEL Płaszcz wierzchni
	Trwałość:	18 miesięcy

2004/42/II B(b) (250) 170

EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.,

Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.

Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiegokolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju.

Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.