

Dane techniczne


Wanda 620 Primer Light Grey / Dark Grey —W2.01.03



Uniwersalny, szybkoschnący podkład w aerozolu, odpowiedni do miejscowo przeszlifowanych powierzchni. Dostępny w kolorach jasnoszarym i ciemnoszarym, zapewnia optymalne pokrycie lakierem nawierzchniowym.




Przed użyciem mocno wstrząsnąć




Odległość przy aplikacji
12 – 18 cm



Aplikacja
2 – 3 warstwy



Użycie aerozolu
Po użyciu odwrócić aerosol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę



Odparowanie
Między warstwami: 5 – 10 minut w 20°C
Przed ponownym pokryciem: 5 – 10 minut w 20°C



Czas schnięcia	20°C	60°C
	30 minut	15 minut



Ochrona
Stosować właściwe środki ochrony dróg oddechowych.
AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca korzystanie z aparatu oddechowego zasilanego świeżym powietrzem.

Dane techniczne

Wanda 620 Primer Light Grey / Dark Grey —W2.01.03



Produkt i dodatki	620 Primer Light Grey / Dark Grey	
Podstawowe surowce	620 Primer Light Grey / Dark Grey: żywice schnące fizycznie	
Właściwe podłoża	Istniejące wykończenia Stal Wszystkie podkłady Wanda	
Przygotowanie podłoża	Szlifowanie końcowe na sucho: P320	
Aplikacja	Nałożyć 2 lub 3 pojedyncze mokre warstwy, pozostawiając 5-10 minut w 20°C na odparowanie między warstwami. Czas odparowania może się znacznie różnić w zależności od warunków podczas aplikacji.	
Czyszczenie sprzętu	Po użyciu odwrócić aerosol i przedmuchać, aby oczyścić dyszę.	
Grubość powłoki	25 – 30 µm	
Czas schnięcia	20°C 30 minut	60°C* 15 minut* *temperatura obiektu
Pokrywalny przez	Lakiery bazowe i dwukomponentowe nawierzchniowe Wanda	
Kolor	Jasnoszary, ciemnoszary	
Przechowywanie	Należy unikać skrajnych różnic temperatur.	
Okres przechowywania	Okres przechowywania produktów określa się, gdy produkt jest przechowywany nieotwarty. 620 Primer Light Grey / Dark Grey: 1 rok w 20°C	
LZO	2004/42/IIb(e)(840)680 Wartość graniczna UE dla tego produktu (kategoria produktu: IIb(e)) w postaci gotowej do użycia to maks. 840 g/litr LZO. Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maks. 680 g/litr.	

Dane techniczne

Wanda 620 Primer Light Grey / Dark Grey —W2.01.03



AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
The Park Warsaw Budynek B1
ul. Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa

DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU Z ODPOWIEDNIMI ŚRODKAMI OCHRONY OSOBISTEJ I WYPOSAŻENIEM BHP

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie, stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę danych materiału i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli są dostępne. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. W związku z tym wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta, chyba że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w niniejszej karcie mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane w niniejszej karcie marki produktów są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.
Siedziba główna
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com