

# Informacja o produkcie

## Lakier syntetyczny, matowy, szybkoschnący 7-611 (1.776.1100)


### OPIS PRODUKTU

7-611 to produkt szybkoschnący o matowym wyglądzie. Nadaje się do lakierowania maszyn rolniczych, dźwigów i innych obiektów przemysłowych.

### PODŁOŻA I PRZYGOTOWANIE




Dokładnie odtłuścić i oczyścić podłoże przed lakierowaniem.



Szlifowanie:  
Patrz: karty techniczne właściwych farb gruntujących.




Dokładnie wymieszać produkt przed aktywacją.



Aplikacja na: antykorozyjne grunty syntetyczne 7-810, 7-820, 7-080.


### PRZYGOTOWANIE PRODUKTU



Proporcja	Wagowo (konwencjonalnie)	Objęściowo (konwencjonalnie)	Objęściowo (próżniowo)
Lakier 7-611:	1000	3	
Rozcieńczalnik 1-610*	250-300	1-1,5	

\* Można również stosować rozcieńczalnik syntetyczny 1-215 lub niearomatyczny 1-205.

### APLIKACJA



Żywotność w 20°C

#### Konwencjonalnie


Zależnie od stabilności warunków przechowywania mieszanki.

#### Próżniowo



Lepkość DIN4/ 20°C

18-22 sekundy



Dysza

1,4-1,7 mm

0,09-0,11 cala

Ciśnienie

3-4 bar


120-140 bar

Liczba warstw

2 (40-50 µm)

Odparowanie między warstwami w 20°C

5-10 minut

**Schnięcie w 20°C:**

- pyłosuchość
- suchość w dotyku



Ponowne lakierowanie

**Konwencjonalnie**

24-48 godzin  
10-15 minut  
4-5 godzin

**Próżniowo**

Lakier syntetyczny SYSTEMU SELEMIX po minimum 6 dniach, a maksymalnie po 1 miesiącu w 20°C bez konieczności szlifowania lub po minimum 1 dniu w 20°C, jeżeli dodano do gotowej mieszanki 10% wagowych utwardzacza 9-510.

**DANE TECHNICZNE**

Teoretyczna wydajność:

5,6-6,4 m<sup>2</sup> / kg gotowej mieszanki przy grubości warstwy suchej 50 µm.

**BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY**

Prosimy czytać informacje na temat zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska zawarte w karcie charakterystyki i na etykiecie produktu. Należy również stosować osobiste wyposażenie ochronne.

**Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego**

Dane w arkuszu zamieszczono wyłącznie w celach informacyjnych. Każdy, kto stosuje produkt bez zasięgnięcia dalszych informacji i profesjonalnego przeszkolenia, czyni to na własne ryzyko, dlatego nie bierzemy odpowiedzialności za skutki zastosowania produktu lub wynikające z tego zastosowania straty, czy szkody.

Informacje zawarte w tym arkuszu mogą ulec zmianie, zgodnie z naszą polityką stałego doskonalenia produktów oraz najnowszą wiedzą techniczną.

Parametry produktów są zależne od czynników zewnętrznych, takich jak: grubość nakładanych warstw, temperatura otoczenia, poziom wilgotności czy szybkość wymiany powietrza w kabinie.



PPG Industries Poland Sp. z o. o.  
(Oddział w Warszawie)  
ul. Bodycha 47  
**05-816 Warszawa-Michałowice**  
Polska

Telefon: +48 22 753 03 10  
Faks: +48 22 753 03 13  
[www.selemix.com](http://www.selemix.com)