

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

adds TROTON SPRAY PODKŁAD NA PLASTIK

OPIS PRODUKTU

Szybkoschnący wysokiej jakości podkład przeznaczony do stosowania na przetworzonych i nieprzetworzonych powierzchniach wykonanych z tworzywa sztucznego. Specjalny środek poprawiający zdolność przyczepną wyrobów akrylowych i poliuretanowych do tworzyw sztucznych. Prosty w użyciu i bardzo wydajny.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

- Kolor: bezbarwny
- Pojemność: 400 ml.
- Stopień połysku: mat
- Wydajność: $2 \div 3 \text{ m}^2$
- Gotowy do pokrycia: po 10 – 15 minutach

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

VOC = 693 [g/l]

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/WE), która dla tej kategorii produktów (kat B/5) podaje wartość graniczną udziału części lotnych na poziomie 840 [g/l] produktu gotowego do użyciu.

PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podkład przeznaczony do nakładania na podłoża wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych.

Uwaga: Podkład nie poprawia przyczepności na powierzchni z polietylenu (PE)

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie odtłuszczona detergentem i przetarta włókniną ścierną. Następnie powinna być ponownie umyta detergentem, spłukana wodą i osuszona powietrzem.

Zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50⁰C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

STOSOWANIE

Najlepsza temperatura dla zastosowania aerozolu to 15 ÷ 25⁰C

- Przed zastosowaniem puszkę należy wstrząsnąć przez ok. 2 minuty i wypróbować spray na kartonie.
- Podczas lakierowania trzymaj aerosol w odległości 25÷30 cm od malowanej powierzchni.
- Nałóż podkład dwoma cienkimi warstwami w odstępach czasowych nie większych niż 5 – 10 minut. Przed nałożeniem każdej kolejnej warstwy wstrząśnij ponownie aerozolem.
- **Po wykorzystaniu koniecznie oczyść wylot aerozolu!** – Zaleca się po zakończeniu aplikacji ustawić aerosol zaworem dół i nacisnąć przycisk uwalniający zawartość na ok. 5 sekund – usprawni to ponowne użycie produktu oraz zachowanie jego dotychczasowych właściwości jak i uchroni dyszę przed ewentualnym zapchaniem.
- Generalnie podkład nie wymaga szlifowania. W razie wtrąceń kurzu przeszlifuj delikatnie papierem P600 .

Uwaga: w celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, chłodnych i wentylowanych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

OKRES GWARANCJI

5 lat od daty produkcji.