Informacja techniczna (07/2024)

GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 – 004 GLOSS

- Jednoskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie spoiwa nitrocelulozowego.
- Niezwykle szybkoschnąca.
- Stosowana jako warstwa nawierzchniowa w systemie do ochrony powierzchni stalowych i drewnianych.
- UŻYWAJ TYLKO W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH!

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI	**GRAVIHEL QDry PRIMER FILLER 12 GREY**	wood
	P360 – P600	**GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER**
	GRAVIHEL Antisilicone cleaner	P360 – P600
		Bez pyłu

Typ: Nitroceloloza
Wygląd: 101 – 004 GLOSS
Lepkość w postaci dostarczanej: Tiksotropowa
DIN 53211 Φ4 / 20°C
Gęstość składnika A: 1,001 – 1,094 kg/l
Sucha masa A+B w postaci dostarczanej:
Pod względem objętości : 24%
Pod względem masy: 55%
VOC: VOC gotowy do użycia (g/l)= max.710
Wydajność teoretyczna: 5 - 6 m^2 /lit.
Odporność na temperaturę: krótkotrwała: do 140 ° C
(temperatura powietrza): długotrwała: do 80 ° C
Temperatura obróbki: + 5 ° C do max. + 40 ° C, maks. Wilgotność 85%
Kolor/odcień: GRAVIHEL COLOR TOOLS

	Lepkość (RFU): DIN 53211 Φ4 / 20°C	15 s GRAVIHEL NITRO THINNER (50%)
	Aplikacja pistoletem lakierniczym:	1,3 mm 2 – 3 bar
	Ilość warstw: **Grubość suchej warstwy:**	1,5 40 µm
	Odparowanie:	2 min. /20°C między warstwami
	Czas suszenia:	**Temperatura obiektu** **20 ° C** **60 ° C** **Pyłosucha:** 3 min. - **Sucha w dotyku:** 10 min. - **Sucha do montażu:** 60 min. 20 min + 15 min./20°C **Na sucho:** 80 min. 20 min + 15 min./20°C
	Aplikacja Airmix:	15 - 20% GRAVIHEL NITRO THINNER Dysza: 0,23 – 0,33 mm Ciśnienie: 60 – 150 bar Odparowanie między warstwami: 5 min. /20°C
		GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101 GLOSS + GRAVIHEL 1K MATTING AGENT błyszczeć ", patrz informacje techniczne dla Gravihel 1K matting agent
	Trwałość:	4 lata

PAKOWANIE	ILOŚĆ W KARTONIE	HELIOS INDEX	PRODUKT
3,9 l	3	48070103	GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101– 004 GLOSS
15,8 l	1	48070106	GRAVIHEL NITRO TOPCOAT 101– 004 GLOSS

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za receptury nie zawarte w programie ważenia oraz receptury własne.

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO - patrz karta charakterystyki

Dane mogą się różnić w różnych warunkach.,
Każda część tych informacji może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Informacje pochodzą z wieloletniego doświadczenia we współpracy z Działem Rozwoju i Usług Technicznych i są własnością HELIOS Refinish.
Gwarantujemy, że jakość pracy wykonanej zgodnie z naszymi instrukcjami zapewnia wyniki, a my zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności, jeśli jakiekolwiek inne produkty zostały użyte lub inne czynniki wpłynęły na ostateczny wygląd.

Najnowsza wersja TDS zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Najnowszą wersję można uzyskać od głównego dystrybutora w swoim kraju. Użytkownik tego produktu powinien korzystać z produktu zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i gospodarki odpadami.