

GRAVIHEL PUR TOPCOAT 602 MATT (PUR MAT - 602)

Zastosowanie:

Wysokiej jakości dwuskładnikowa wierzchnia powłoka stosowana do ochrony płaskich, fornirowanych i masywnych mebli.

Zalecane proporcje mieszanki żywicy w stosunku do past wynoszą 80: 20. Dla uzyskania doskonałej siły krycia, ilość zastosowanej pasty można zwiększyć do proporcji 75 : 25. Wszelkie dalsze informacje zostały podane dla proporcji 80 : 20

Podłoże:

GraviHEL PUR wood primer

Typ:

Izocyjanianu alkidowa-2K

Wygląd:

Matowy

Lepkość w postaci dostarczonej:

Tiksotropowa

Gęstość składnika A:

1,098 – 1,196 kg/l

Sucha masa A+B w postaci dostarczonej:

Pod względem objętości : 41 %

Pod względem masy: 57 %

VOC:

2004/42/IIIB(e)(840)540

VOC gotowy do użycia (g/l)= max.540

Wydajność teoretyczna:

4 - 5 m²/lit.

Kolor/odcień:

GraviHEL Color Tools



2:1+ 25 - 40%

GraviHEL 2K PUR wood hardener

GraviHEL 2K PUR wood thinner

Mieszanie objętościowe

Pot life / 20°C = 2h



18 - 20 sek.


DIN 53211 ϕ 4 /20°C



1,8 mm

2 bary

1x = 100 μ m



Między warstwami:

10 min. /20°C



Pyłosucha /20°= 10 min.

Sucha w dotyku /20°C = 15 – 30 min.



0 - 10%

GraviHEL 2K PUR wood thinner

0,23 – 0,33 mm

80 – 200 bar



Okres trwałości:

2 lata