

GRAVIHEL BASECOAT 701 701 – 001 DEEP MATT

Zastosowanie:

W połączeniu z bezbarwnym lakierem COLOMIX, podkład GraviHEL basecoat stosowany jest do najbardziej wymagających warunków, oferuje bowiem wysoką ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi, chemicznymi oraz promieniowaniem UV.

Odcień i jasność efektu metalicznego zależy w znacznym stopniu od zastosowanej metody natrysku. Dlatego też odległość i sposób obracania pistoletu natryskowego, rozmiar dyszy oraz ustawienie parametrów, takich jak przepływ farby, ciśnienie, lepkość robocza, itp. mają bardzo duże znaczenie.

W przypadku receptur zawierających pigmenty GRAVIHEL FLUORESCENT PP, należy aplikować je w systemie 3 warstwowym.

1. Warstwa: GRAVIHEL PUR lub EPOXY PRIMER RAL (75:25 – GHSL 01 biały) albo każdy inny podkład 2K programu HELIOS REFINISH (biały), Grubość suchej warstwy = 60 μm ;
2. Warstwa: GRAVIHEL BASECOAT 701 – 001 deep matt (80:20) w 4 warstwach (czas odparowania między warstwami – następna warstwa może być nakładana, gdy powierzchnia jest całkowicie matowa, czas odparowania przed aplikacją lakieru bezbarwnego wynosi 20 minut, Grubość suchej warstwy = 60 μm ;
3. Warstwa: Każdy lakier bezbarwny 2K z programu HELIOS REFINISH (bardzo ważne jest aby nałożyć 4 warstwy lakieru bezbarwnego - grubość suchej warstwy = 100 μm , ponieważ pigmenty fluorescencyjne mają słabą odporność na promieniowanie UV.

Zalecane proporcje mieszanki żywicy w stosunku do past wynoszą 80: 20.

Podłoże:

GRAVIHEL EPOXY PRIMER 50 RAL (24h suszenie)

Typ:

Akryl

Wygląd:

Matowy
Połysk 60° = 55 – 61%

Lepkość w postaci dostarczanej:

Tiksotropowa

Gęstość składnika A:

0,94 – 0,99 kg/l

Sucha masa w postaci dostarczanej:

Pod względem objętości : 18 %

Pod względem masy: 41 %

VOC:

VOC gotowy do użycia (g/l)= max.770

Wydajność teoretyczna:

9 - 10 m²/lit.

Kolor/odcień:


Color box metallic



50 – 60 %
**GRAVIHEL BASECOAT
THINNER**
20 - 22 sek.




1,3 mm
2 – 3 bar (w zależności od
rodzaju pistoletu)
2x = 15 - 22 µm



10 – 15 min./20°C



Dalsza obróbka:
COLOMIX 2K BEZBARWNY
LAKIER 2+1 STANDARD ANTI



Okres trwałości:
2 lata

GRAVI HEL