

GRAVIHEL PUR WOOD PRIMER

Zastosowanie:

Powłoka gruntująca stosowana obróbki płaskich, fornirowanych i masywnych mebli, folii melaminowej oraz płyt MDF. Produkt nanoszony jest przy pomocy natrysku powietrznego, hydrodynamicznego, systemem airmix lub natrysku elektrostatycznego.

Typ:

2 Alkyd

Wygląd:

Matowy

Lepkość w postaci dostarczonej:

DIN4 /20°C = 26 s

Gęstość składnika A:

1,392 kg/l

Sucha masa A+B w postaci dostarczonej:

Pod względem objętości : 38 %

Pod względem masy: 64 %

VOC:

2004/42/IIIB(c)(540)530

VOC gotowy do użycia (g/l)= max.530

Wydajność teoretyczna:

4 - 5 m²/lit.

Kolor/odcień:

Biały



2:1+ 10 - 20%

GraviHEL 2K PUR wood hardener
GraviHEL 2K PUR wood thinner

Mieszanie objętościowe

Pot life / 20°C = 4h



23 - 25 sek.


DIN 53211 Φ 4 /20°C



1,8 mm

2 bary

1x = 80 µm



Między warstwami:

5 - 10 min. /20°C



Pyłosucha /20°= 10 min.

Sucha w dotyku /20°C = 15 - 30 min.



0 - 10%

GraviHEL 2K PUR wood thinner

0,23 - 0,33 mm

80 - 200 bar



Po 3 - 4 godziny /20°C



Okres trwałości:

2 lata