SMALTOSISTEM

KARTA TECHNICZNA **NS 346.1 PL**
DATA 22.03.2017

5800/ URACRIL
Emalia akrylowa ekstra w połysku

kolory: kolory wg systemu smaltosistem

OPIS PRODUKTU I ZASTOSOWANIE
Emalia akrylowa dwuskładnikowa charakteryzująca się bardzo dobrą odpornością na czynnikichemiczne i atmosferyczne, trwałością koloru o doskonałym połysku.
Stosowana jest do wysokiej klasy wykończeń nadwozi przemysłowych.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

proporcje utwardzania

części	wagowo	objetościowo	utwardzacz
100	40	50	9950/0699

rozcieńczanie
15 – 20% z rozcieńczalnikiem poliuretanowym 9055/

żywotność mieszaniny
- 3 – 4 godz.

DANE TECHNICZNE

własności fizyczne

	produkt wyjściowy	produkt utwardzony	tolerancja	J.M.	metoda	wydanie
Ciężar właściwy	1.020 – 1.280	1.020 – 1.190		kg/l	ME14	4
Lepkość Ford 8/20°C	16 – 18			s	ME16	4
Zawartość części stałych wagowo	55 – 66.4%	51.8 – 60.4%		kg/kg	ME15	5
Zawartość części stałych obj./wag.	40 – 48%	40.4 – 45%		l/kg	ME15	5
Zawartość części stałych obj.	48.4 – 52.2%	45.9 – 48.1%		l/l	ME15	5
Połysk 60°	90 – 95				ME60	1

ALCEA

alcea spa
via piemonte, 18
20030 senago (milano) - Italy

tel. +39 02 990141
fax +39 02 99014 300

www.alcea.com

wydajność teoretyczna

mikrometry suchej w	wartości	J.M.
40	13 – 15	m²/kg

metoda Alcea: ME82 (wydanie: 1)

schnięcie

	czasy schnięcia
Pyłosuchość	25 minut
Suchy w dotyku	3 godz.
Dogłębnie	18 godz.
Przyśpieszone w piecu	30 minut w 50 – 60°C **

metoda Alcea: ME81 (wydanie: 1)

** uprzednio wysuszony przez 25 – 30 min

RODZAJ PODŁOŻA I JEGO PRZYGOTOWANIE

Podkłady epoksydowe typu: 5203/, 5204/, T523/.
Uniwersalne przeciwrdzewne: 6282/, T682/. 6277/.
Ester epoksydowy 5207/.
Podkłady akrylowe 5823/.

METODY APLIKACJI

Natrysk: z użyciem technik aplikacji: pistolet z kubkiem, metoda elektrostatyczna, air-mix

ZALECANA GRUBOŚĆ SUCHEJ POWŁOKI: 50 – 60 mikrometrów

NAKŁADANIE KOLEJNYCH WARSTW

Możliwe wcześniejsze wyszlifowanie.

SKŁADOWANIE: uwaga: produkt powinien być przechowywany w oryginalnych opakowaniach, chroniony przed źródłem ciepła w zakresie temperatur +5°C do +35°C.

** Wartosci oznaczone gwiazdka okreslono w drodze testów kolaudacyjnych.*
Informacje zamieszczone w niniejszej karcie wynikaja z licznych doswiadczen i nalezy je postrzegac, jako optymalne zalecenia.
Z uwagi na róznorodnosc zastosowan i metod roboczych, producent nie udziela gwarancji na kazda z nich.
Niniejsza zaktualizowana wersja anuluje i zastepuje wczesniejsze wydania.

alcea spa
via piemonte, 18
20030 senago (milano) - Italy
tel. +39 02 990141
fax +39 02 99014 300
www.alcea.com