



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL Primer low VOC

Zastosowanie: Jednoskładnikowa szybko schnąca farba podkładowa o znakomitych właściwościach antykorozyjnych.

Podłoże: - oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa
- oszlifowana (wzgl. zmatowiona) i oczyszczona ocynkowana blacha
- oszlifowane (drobnoziarnistym papierem ściernym lub Scotch Brit) i oczyszczone aluminium

Kolor: oliwkowo zielony i popielaty

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

8/2014

1/2



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobihel.si



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	20 – 25 sek. DIN 53211 Φ 4 / 20°C MOBIHEL Primer rozcieńczalnik (15 – 20%)
	1,3 - 1,5 mm 2 – 4 barów 25 – 30 μ m
	50 sek. DIN 53211 ϕ 4 / 20°C MOBIHEL Primer rozcieńczalnik
	20°C = 2 h 80°C = 20 minut
	DALSZA OBRÓBKA: <ul style="list-style-type: none">- MOBIHEL 2K HS 4:1 Kompaktprimer low VOC- MOBIHEL PE kit drobnoziarnisty(wg potrzeby)- wszystkie emalie kryjące z programu MOBIHEL
	EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategorija II B (a))w postaci gotowej do aplikacji wynosi 780 g/l. VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 720 g/l.
	1 rok

8/2014

2/2



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobihel.si