



**COLOR** industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d. d.  
C. komandanta Staneta 4, 1215 Medvode, Slovenija  
T +386 1 36 29 100, F +386 1 36 29 121  
E info@color.si  
www.color.si

## **COLOMIX 2K LAKIER BEZBARWNY 2+1 STANDARD**

**Uzycie:** *Wykończanie i lakierowanie karoseri samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów oraz innych obiektów metalowych*

**Typ:** *dwukomponentowy szybko schnący lakier bezbarwny na bazie wysokiej jakości żywicy akrylowej*

**Nawierzchnia bazowa:** *podstawa metalik*

**WYŁACZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**





## TECHNICZNE INFORMACJE

**COLOR** industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d. d.

C. komandanta Staneta 4, 1215 Medvode, Slovenija

T +386 1 36 29 100, F +386 1 36 29 121

E info@color.si

www.color.si

	<b>COLOMIX 2K utwardzacz 2+1</b> 2:1 proporcje mieszania Pot life mieszanki min 5h/20°C
	1,3-1,4 mm 2-4 bary 2 x (50-60µm)
	5 min/ 20°C - odparowanie między warstwami 10 – 15 min/20°C – przed suszeniem w piecu
	16h/20°C 30 min/60°C ( temperatura obiektu)
	COLOMIX 2K lakier wchodzi w reakcję z wilgocią, dlatego należy go przed nią dobrze chronić. Nie należy pracować , gdy wilgoć relatywna przekracza 80%
	EU norma graniczna VOC, dla tego rodzaju wyrobów (kategoria II B (e )), w stanie gotowym do aplikacji to 840 g/l. VOC poniższego wyrobu, gotowego do użytku to 530 g/l.
	48 miesiące