



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL 2K HS 4:1 kompaktprimer low VOC

Zastosowanie: równocześnie jako podkład i lakier wstępny do lakierowania karoserii samochodów, stanowiący dobre zabezpieczenie przed korozją. Znaczna zawartość substancji suchej stanowi oszczędność materiału w porównaniu z MS (30%) oraz oszczędność czasu (40% -jedna warstwa daje ok. 60µ suchej powłoki)

Podłoże:

- oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa
- oszlifowana i oczyszczona warstwa starego lakieru
- oszlifowana i oczyszczona ocynkowana blacha
- oszlifowana i zakitowana blacha

Kolor: biały, popielaty i czarny, możliwość mieszania w mieszalniku

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



	MOBIHEL Antysilikonowy środek do czyszczenia low VOC MOBIHEL HYDRO Odtłuszczacz
	MOBIHEL 2K utwardzacz 700 lub MOBIHEL 2K utwardzacz 750 W (do stosowania w temp. 5-18°C) 4:1 objętościowo Mieszanka zdatna do użycia: 2h/20°C
	32 – 37 sek. DIN 53211 Φ4 mm/20°C MOBIHEL 2K rozcieńczalnik 2100 (10%)
	1,6 – 2,0 mm 2-4 barów 1x = 60 μm 3x = 180 μm
	10 – 15 min pomiędzy poszczególnymi warstwami 15 – 20 min przed suszeniem w piecu
	Grubość 60 μm: 20°C = 1,5 godz. 60 °C = 20 min Grubość 180 μm: 20°C = 4 –5 godz. 60°C = 30 min
	15 – 20 min
	P 360 – 600
	P 600 – 1200
	MOBIHEL PE kit drobnoziarnisty (wg potrzeby) Wszystkie emalie kryjące z programu MOBIHEL
	2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%
	EU wartość graniczna VOC do tego typu produktów (kategoria II B (c)) w postaci gotowej do aplikacji wynosi 540 g/l. VOC gotowego do użytku wyrobu wynosi 530 g/l



MOBIHEL®

Advanced Car Refinishing



18 miesięcy

8/2014



Helios Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.,
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija •
T +386 1 722 40 00 F +386 1 722 43 10 • info@helios.si •
www.helios-mobihel.si

3/3