

MOBIHEL®

... for the cars we love

2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS

Cechuje się krótkim czasem schnięcia, dobrą odpornością mechaniczną i chemiczną i zapewnia trwałą ochronę lakieru bazowego.

Po zmieszaniu z utwardzaczem produkt nie wymaga dodatkowego rozcieńczenia i w związku z tym jest łatwiejszy w użyciu.



PAKOWANIE

Pakowanie
6 x 1.0 l

Index:
40026401

POWIĄZANE PRODUKTY

MOBIHEL 2K HARDENER 7700

Pakowanie
6 x 0.5 l

Index:
47155401



MOBIHEL 2K HARDENER 7750

Pakowanie
6 x 0.5 l

Index:
47901201

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Kolor: Bezbarwny
Rodzaj produktu: Żywica akrylowa
Ciężar: 0,944 g/l



2004/42/II B(e) (840) 540
EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (e)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 840 g/l
VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 540 g/l.

2K materiały reagują z wilgocią, dlatego należy uważać, aby wszystkie pojemniki i przybory były absolutnie suche. Nie powinno się pracować w wilgoci względnej przekraczającej 80%.

PODŁOŻE

MOBIHEL BASE

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI



Objęściowy stosunek Mieszania:



2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7700



2 części MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
1 część MOBIHEL 2K HARDENER 7750



Wagowy stosunek mieszania:

100 g MOBIHEL 2K CLEARCOAT 2:1 V5 AS
52 g MOBIHEL HARDENER 7700 lub 7750



Żywotność mieszanki w temp 20°: 4h



Lepkość (RFU):

15 - 17 s
DIN 53211 ϕ 4mm/ 20°C



Aplikacja pistoletem lakierniczym:

1,2 – 1,3 mm
2 – 2,5 bar RP
2 pełna warstwa = 50 - 60 μ m



Odparowanie:

5 - 10 min/20°C między warstwami

UWAGA:

W przypadku gdy kabina lakiernicza nie posiada automatycznego odparowania, należy odczekać 10 min przed suszeniem.



Czas suszenia w temp. 20°C:

16 h

Czas suszenia w temp. 60°C:

30 min (temperatura obiektu)



Czas suszenia
(infra red short-wave):

8 – 12 min
Odstęp od obiektu : 70 - 80 cm



Trwałość:

5 lat

APLIKACJA

SUSZENIE

OKRES TRWAŁOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść uszkodzonego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne.

WYŁĄCZNIE DO PROFESJONALNEGO UŻYTKU